

# Scapa 2763A

Samoprzylepna taśma PCV, samogasnąca, profesjonalna

## OPIS

Scapa 2763A jest wysokiej jakości samogasnącą taśmą z miękkiego PCV o grubości 0,11mm z agresywnym klejem kauczukowym. Zaprojektowana do użytku tam, gdzie wymagane jest stosowanie cienkiej i elastycznej izolacji o odporności temperaturowej klasa T2 (+105°C)

## ZASTOSOWANIE

- Do wiązkania przewodów w przemyśle samochodowym, RTV i AGD
- Do ręcznego izolowania
- Zastosowania przemysłowe

## ZALETY PRODUKTU

- Wysoka elastyczność
- Brak celofanu/etykiety na rolce i starter (podklejenie początku zwoju) do natychmiastowego rozpoczęcia pracy
- Łatwe i lekkie odwijanie
- Wygodne ręczne owijanie
- Samogasnąca na przewodach
- Wykonanie przyjazne dla środowiska
- Spełnia wymagania Dyrektyw 2000/53/WE (ELV)
- Szeroki zakres odporności temperaturowej od -30 do +105 °C

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

	Jednostka	Wartość nominalna	Metoda testu
Grubość	mm	0.11	AFERA 5006
Siła zrywająca	N/cm	25	AFERA 5004
Wydłużenie do zerwania	%	180	AFERA 5004
Przyczepność do stali	N/cm	1.5	AFERA 5001
Przyczepność do swojej powierzchni	N/cm	1.5	AFERA 5001
Odporność na płomienie	-	B samogasnąca	RENAULT/PSA



### STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 33m
- Szerokość rolki: 9mm, 12mm, 15mm, 19mm, 25mm, 30mm
- Rdzeń: 38mm tekturowy z logo Scapa
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: foliowane w wieżyczkach zbiorczych/dropsach ustawione w kartonach
- Kolory: czarny, żółty

### ZASADY MAGAZYNOWANIA

Należy unikać kontaktu rolek swymi krawędziami, jeśli rolki nie są zafoliowane. Rolki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +5°C a +25°C. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana przynajmniej 24 miesięcy.

### SPOSÓB UŻYCIA

Taśma powinna być nawijana pod delikatnym naciąganiem dla uzyskania optymalnej przyczepności. Zalecamy nawinięcie minimum 2 warstw z zakładką 50%. Ostatnią warstwę nawijamy z mniejszym naciąganiem. Dla uniknięcia samoodwijania się naklejonej taśmy należy końcówkę taśmy odciąć od rolki i nakleić bez naciągu (nie zrywać). Powierzchnia powinna być czysta, sucha, wolna od kurzu, smaru, oleju i innych zanieczyszczeń.