

Scapa 9001S

Samoprzylepna, precyzyjna taśma maskująca ogólnego stosowania (24 godzinna, do użytku wewnętrznego)

Scapa 9001S jest cienką taśmą maskującą o grubości 0,1mm wykonaną z półkrepowanego papieru pokrytego klejem kauczukowym. Taśma jest zalecana do ogólnych zastosowań wewnętrznych. Kolor naturalny beżowy.

ZASTOSOWANIE

- Pakowanie owijanie lekkich przedmiotów
- Profesjonalna taśma maskująca przy pracach malarskich i tynkarskich do użytku wewnętrznego
- Odpowiednia przy malowaniu pędzlem, wałkiem i natryskowym ze schnięciem w temperaturze pokojowej.
- Odpowiednia do ogólnych zastosowań związanych z owijaniem, zaklejaniem, uszczelnianiem i maskowaniem (do 24 godzin)

ZALETY PRODUKTU

Tylko do użytku wewnętrznego

- Łatwe i czyste odklejanie w temperaturze pokojowej
- Gładkie i stabilne odwijanie
- Doskonała przyczepność
- Doskonałe przyleganie i wytrzymałość na rozerwanie
- Doskonała odporność na podciekanie farby
- Nie odbarwia i nie plami
- Odporna na lekkie chemikalia, lakiery, rozpuszczalniki i wodę



WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| | Jednostka | Wartość nominalna | Metoda testu |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| Grubość całkowita | mm | 0.1 | AFERA 5006 |
| Siła przylegania do stali | N/cm | 2,5 | AFERA 4001 |
| Siła zrywająca | N/cm | 35 | AFERA 5004 |
| Wydłużenie do zerwania | % | 8 | AFERA 5004 |

STANDARDOWE ROZMIARY

- Długość rolki: 50m
- Szerokość rolki: 18mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm, 75mm, 100mm
- Rdzeń: 76m
- Oznakowanie: Scapa
- Pakowanie: każda rolka oddzielnie w folii termokurczliwej z nalepką

ZASADY MAGAZYNOWANIA

olki taśmy powinny być przechowywane w pozycji leżącej prostopadłej do krawędzi cięcia w oryginalnych opakowaniach. Rolki muszą być zabezpieczone przed kurzem, wilgocią, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz oparami rozpuszczalników. Temperatura składowania powinna wynosić pomiędzy +10oC a +30oC. Z zachowaniem powyższych warunków taśma może być magazynowana 12 miesięcy.

Powierzchnia powinna być czysta, sucha oraz bez kurzu, tłuszczu, olejów i innych zanieczyszczeń. Taśmy maskujące SCAPA nie są odpowiednie do zastosowań zewnętrznych i nie powinny być poddawane długim okresom nasłonecznienia, co może utrudniać odrywanie. Na czyste i bezśladowe odklejenie mają także wpływ rodzaje powierzchni, lakierów, gruntów, właściwości farby i temperatura podłoża. Dla najlepszych wyników zalecamy usuwać taśmy jak najszybciej po nałożeniu farby naciągając ją powoli pod kątem 45° ze stałą prędkością.